



Tehniline infoleht

Gerband 587

Spetsiaalne kileteip katuse aluskatete kinnitamiseks

Gerband 587 kinnitab ja tihendab kõik teadaolevad, suletud ja kergelt kareda pinnaga, välistingimustes kasutatavad katuse ja seina aluskattematerjalid.

Teip nakkub väga hästi puidu, telliste ja monoliitbetoonist pindadega. Seda saab kasutada ka katuse aluskatete väikeste rebendite parandusteibina.

Toote kirjeldus

Põhimaterjal

- Spetsiaalne kattetekile
- Tugevdusvõrk kaitseb liigse venimise eest
- Väga plastiline, ka madalal temperatuuril
- Temperatuurikindlus kuni +120 °C
- Vastupidav ultraviolettkiirgusele

Liim

- Polüakrülaatliim
- Väga tugev algne ja pikaajaline kleepuvus
- Head kleepuvusomadused ka madalal temperatuuril
- Väga hea nakkuvus
- Väga vastupidav vananemisele

Eemaldatav katteriba

- Silikoonpaber

Spetsiifilised omadused


- Püsivalt vastupidav niiskusele
- Vastupidav ultraviolettkiirgusele umbes 12 kuud otsese päikese kiirguse käes
- Eraldab keskkonda äärmiselt vähe aineid

Värvus

- Valge, sinise pealetrükiga

Kasutamine

- Katuse ja seina aluskattematerjalide kinnitamine ja tihendamine
- Välistingimustes kasutamiseks
- Viilkatuste auru läbilaskvate ja aurutõkmemembraanide ülekate, ühenduskohtade ja läbi viikude ühendamine ja tihendamine (kategooriad: USB-A, USB-B ja UDB-A, UDB-B, UDB-C)
- Katuse aluskattematerjali kahjustuste parandamine



Spetsiaalnekattetekile

Polüakrülaatliim

Tugevdusvõrk

Polüakrülaatliim

Silikoonpaber

Tehnilised andmed

Kogupaksus (DIN EN 1942)*	0.33 mm
Tõmbetugevus (DIN EN 14410)*	≥50 N / 25 mm
Katkevenivus (DIN EN 14410)	20 %
Nakketugevus (DIN EN 1939)*	≥25 N / 25 mm
Temperatuurivahemik	-30 °C kuni +120 °C
Niiskuskindlus (GPM 812)	püsivalt vastupidav
Pooli läbimõõt	76.5 mm

*vastavalt asjakohasele DIN standardile

Kasutusjuhised

- Kasutada temperatuuril -10 °C kuni +40 °C.
- Hoida kuivas ruumis temperatuuril +5 °C kuni +25 °C ultraviolettkiirguse eest kaitstult.
- Pinnad peavad olema isekandvad, kuivad, puhtad, tolmuvabad ning puhtad rasvast ja muudest naket halvendavatest ainetest.
- Poorseid pindasid tuleb eeltöödelda tootega Butyl Primer 6000.
- Paigaldada ilma pingutamata ja suruda korralikult vastu aluspinda, tugevam surve suurendab nakketugevust.
- Ei sobi mehaanilise pinge all olevate materjalide kinnitamiseks. Enne plastmaterjalidel kasutamist tuleb katsetada plastifikaatori eraldumise ja pingekorrosiooni tekkimise võimaluse suhtes. Ohutuskaalutlustel tuleb enne kasutamist kontrollida teibi ja aluskatte materjali vahelist nakkuvust.

Pakend

Rulli pikkus 25 m				
Rulli laius mm	50	60	75	150
Rullide arv kastis	12	10	8	6

