

## TOOTELEHT

### AT502 ALUMIINIUMFOOLIUMTEIP

#### KIRJELDUS

30my paksune alumiiniumfooliumteip.  
Kaetud survetundliku dispressioon akrüül liimiga. Teibil on liimikihipoolisel küljel kaitsepaber, mis tuleb paigaldamisel eemaldada.



#### RAKENDUSED

Kasutatakse soojusisolatsiooni paneelide ühenduskohtade tihendamiseks. Alumiiniumiga lamineeritud mineraalkiudmaterjali tihendamine ja liimimine. Sauna leiliruumi soojusekraanina kasutatava fooliumi liitekohtade ühendamiseks.

- Hea kõrgete temperatuuride taluvus
- Isekustuv
- Veekindel
- \* Leegilevikut aeglustav
- \* Kerge lahtikerida ja rebida
- \* Suurepärane veeauru vastupidavus

#### TEHNILISED NÄITAJAD

Omadused	Mõõdud
Kogupaksus	<b>0,07 mm</b>
Alumiiniumi paksus	<b>30 my</b>
Katkemisjõud	<b>12 N/cm</b>
Kleepuvus terasega	<b>3,60 N/cm</b>
Venivus	<b>5%</b>
Tulekindlus	<b>isekustuv</b>
Kasutustemperatuur	<b>-40°C / +110°C</b>
Paigaldustemperatuur	<b>-20°C / +40°C</b>
Spetsifikatsioon	Vastab BS476 osale 6 ja 7 kategoorial. Tuleklass M1 klass 0

#### SOOVITUSED .

Toodet ladustada originaalpakendis, temperatuuril +12 °C. - +40 °C.  
Paigaldamisel peab pind olema puhas, kuiv rasva-, õli või muude saasteainete vaba.