



## TEHNILISED ANDMED

### MAALRITEIP VIBAC 216

#### KIRJELDUS

Solventliimiga, kuni 50 °C  
töötemperatuuriga maalriteip. 1 päeva  
puhtalt eemaldatav



#### RAKENDUSED

Maalriteip on valmistatud impregneeritud paberist, mille üks külg on töödeldud silikoonõliga ning teisele küljele on kantud liimikiht. Toode on lahustikindel, kergesti rebitav. Teipi kasutatakse ehitus- ja maalritöödel mitmesuguste pindade kaitseks. Teip paigaldatakse enne tööde algust ja eemaldatakse siis, kui värv on tolmukuiv. Teip ei nakku tolmuse pinnaga.

#### TEHNILISED NÄITAJAD

Värvus :	kollane
	Impegneeritud paber
Materjal	55gr/m <sup>2</sup>
Liimaine	Solvent(Nat. kummi)
Kogupaksus	125 my
Venivus	6 %
Kleepuvus terasega	250 g/cm
Tõmbetugevus	3,7 kg/cm
Kasutustemperatuur	5 °C - + 50 °C, 50°C/ 30 min

#### SOOVITUSED

Ladustatavad teibid peavad olema kaitstud UV-kiirte eest ja temperatuuril +5°C - +25 °C.

#### MUUD ANDMED

Tootja : Vibac Group

Esindaja Eestis:  
TKL Kaubanduse OÜ  
[www.tkl.ee](http://www.tkl.ee)